



THERMOCLEAN® AL 20



SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C

- sok owocowy
- wina

100
bar

+70

- 15



°C



- 1 Jasnyniebieska miękka powłoka, nie brudząca, odporna na tłuszcze, detergenty i środki dezynfekujące z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.
- 2 PCV Warstwa łącząca z PCV dopuszczonym do kontaktu z żywnością
- 3 Poliestrowe wzmocnienie
- 4 Kolejna warstwa łącząca z PCV dopuszczonym do kontaktu z żywnością
- 5 Białe i miękkie PCV, wysokiej jakości odporne na detergenty i środki dezynfekujące

ZASTOSOWANIE

Centralne systemy mycia pianowego.



MARKOWANIE

THERMOCLEAN AL 20 (EU) N° 10/2011 20 BAR / 70°C [rok produkcji] [Nr partii]

Wąż do mycia przemysłowego ze średnim ciśnieniem (20 barów w temp. 70°C).

Pięć warstw konstrukcja z podwójnym opłotem tekstylnym z włókna poliestrowego. Niebrudząca i tłuszczo-odporna powłoka zewnętrzna.

ZALETY

Właściwości materiałów, z których składa się THERMOCLEAN® AL 20 sprawiają, że jest to wąż o wysokich parametrach, pozwalający sprostać surowym specyfikacjom technicznym: wyjątkowa odporność na temperaturę (do 70°C przy ciągłym ciśnieniu 20 barów z wartościami szczytowymi wynoszącymi do 80°C). Sześć warstw o wyjątkowej elastyczności zapewniają bardzo wysoką manualność, a zewnętrzna powłoka.

ZŁĄCZA

Złącza z końcówką karbowaną z kołnierzami obciskającymi (zaciśnąć kołnierze przy pierwszym zwiększeniu temperatury).

Porada, warstwy o dużej elastyczności, które zapewniają bardzo dobrą Dla lepszego trzymania się złączy, zalecamy manualność oraz zewnętrzną powłokę niebieską nieplamiącą, montaż na gorąco po 30 sekundach hartowania w wodzie, odporność na produkty tłuste i detergenty w 60°C.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna B.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 20°C bar	 70°C bar	 20°C bar	 70°C bar	 mm	Niebieski	
											25 m	100 m
12	+/-0.6	20	+/-0.6	4	236	100	60	33	20	108	100236	100237
16	+/-0.6	24	+/-0.6	4	311	100	60	33	20	144	100268	
19	+/-0.8	28	+/-0.8	4,5	409	100	60	33	20	171	100284	

