



TRICOFUEL®



+60

- 15

°C



- 1 Warstwa zewnętrzna z przezroczystego zielonego PVC przeznaczanego do przepływu węglowodorów
- 2 Wzmocnienie tekstylne
- 3 Warstwa wewnętrzna z gładkiego przezroczystego PCV przeznaczanego specjalnie do węglowodorów

ZASTOSOWANIE

Produkty ropopochodne, do pomp, cyrkulatorów, palników, grzejników, przesyłanie niektórych produktów chemicznych: produktów ropopochodnych, niektórych kwasów i zasad, olejów, alkoholi...*

MARKOWANIE

TRICOFUEL [N° partii]

Przezroczysty wąż do węglowodorów.

Konstrukcja trójwarstwowa, dwie warstwy przezroczystego PVC, wzmocnienie z tkaniny poliestrowej.

ZALETY

Mieszanka komponentów TRICOFUEL® została opracowana specjalnie pod kątem węglowodorów. Dzięki temu zachowuje ona swoją elastyczność nawet po intensywnym użytkowaniu.

Wytrzymuje powtarzające się zginanie, a jednocześnie wykazuje doskonałą odporność na starzenie. Przezroczystość warstwy wewnętrznej jak i zewnętrznej ułatwia kontrolę wzrokową przepływu płynów.

ZŁĄCZA

Złącza ekspresowe, złącza z pierścieniem zaciskowym lub złącza z końcówką gwintowaną. Opaski, obejmy, tuleje, klipsy.

Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

TRICOFUEL® nie nadaje się do stosowania z paliwami bezołowiowymi. W ich wypadku należy zdecydować się na TECHNObel® lub Technobel® PU(S.56).

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna B.

	$\pm$ mm		$\pm$ mm		mm		g/m		bar		°C		mm	Zielony	
														25 m	50 m
6,3	$\pm 0,3$	11	$\pm 0,3$	2,35	81	40	13	44						050985	
8	$\pm 0,5$	14	$\pm 0,5$	3	129	40	13	56						051162	
10	$\pm 0,5$	16	$\pm 0,5$	3	152	30	10	70						051246	051259
12	$\pm 0,6$	19	$\pm 0,6$	3,5	211	30	10	84						051204	051217
15	$\pm 0,6$	23	$\pm 0,6$	4	297	30	10	105						052274	
20	$\pm 0,8$	28	$\pm 0,8$	4	373	30	10	140						052680	052693
25	$\pm 0,8$	32,5	$\pm 0,8$	3,75	420	25	8	175						050843	050856
30	$\pm 1,0$	39	$\pm 1,0$	4,5	603	25	8	210						052883	

* nie może być stosowany do węglowodorów aromatycznych.