





WINDFLEX® 1500 PU



PRZYSTOSOWANY DO ZAKŁADÓW
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ATEX



- 1 Osłonięte stalowe kotpaki
2 Ścianka z przezroczystego poliuretanu



ZASTOSOWANIE

Pyły, Ganulaty, Szlam, Piasek, Cement, żużel itd.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 1500 PU ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Wąż z estry-poliuretanowe wzmocniony spiralą z linką antystatyczną umieszczoną w ścianie.

Model ciężki. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

ZALETY

Gruba ścianka, wykonana w 100 % z poliuretanu estrowego, wybranego ze względu na wysoką odporność na ścieranie, jest zespawana przez wytłaczanie ze stalowym wzmocnieniem.

Ta konstrukcja nadaje WINDFLEX® 1500 PU bardzo gładką powierzchnię wewnętrzną, doskonałą elastyczność i dużą wytrzymałość.

Przy gwarantowanej rezystywności $< 10^6 \Omega \cdot m$ (mierzonej zgodnie z normą NF EN ISO 8031) WINDFLEX® 1500 PU spełnia wymagania środowisk narażonych na ładunki elektrostatyczne, w tym w strefach ATEX.

ZŁĄCZA

Końcówki do rur półciężkie lub czopy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie była raniąca dla węża wewnętrznego (dotyczy to przede wszystkim złączy zle obrobionych i tnących).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna C.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Przezroczysty 10 m
40	0/+2,0	1,5	440	700	60	174790
45	0/+2,0	1,5	490	600	68	174783
50	0/+2,0	1,5	550	600	75	174791
60	0/+2,0	1,5	750	550	90	174785
70	0/+2,0	1,5	860	500	105	174786*
76	0/+2,0	1,5	940	500	114	174787*
80	0/+2,0	1,5	970	450	120	174788*
90	0/+2,0	1,5	1140	450	135	174789*
100	0/+2,0	1,5	1320	400	150	174792
120	0/+2,0	1,5	1750	300	180	174645*
127	0/+2,0	1,5	1820	300	188	174646*
140	0/+2,0	1,5	2000	250	210	174647*
150	0/+2,0	1,5	2500	200	225	174648*
160	0/+2,0	1,5	2650	200	240	174649*
180	0/+2,0	1,5	3000	150	270	174650*
200	0/+2,0	1,5	3200	150	300	174651*

* Produkt nieprzechowywany

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.