



THERMOCLEAN® 100

ANTIMICROBIAL



SIMULANTS A, B, C

- sucuri de fructe
- vinuri

90 | 78
bar

+100

- 15
°C

1. Învâlis din PVC Soft antimicrobian alimentar albastru care nu se pateaza, degresabil, si rezistent la detergenti si dezinfectanti
2. Strat de inalta aderență alimentara
3. Ranforsare textila din poliester de inalta tenacitate
4. Tub interior din PVC Soft antimicrobian temperatura, suplu, alb, alimentar rezistent la detergent si dezinfectanti
5. Tub interior din PVC Soft antimicrobian temperatura, suplu, alb, alimentar rezistent la detergent si dezinfectanti

APLICATII

Spalari industriale (10 bari la 100°C maxim).



MARCAJ

= THERMOCLEAN 100 ANTIMICROBIAL (EU) N°10/2011 ALIMENTAIRE ø int [PL] bar / 100°C [N° lot] =

Furtun din noua generatie pentru spalari pana la 100°C, incontinuu.

Conceptie in cinci straturi, de calitate alimentara cu inalta rezistenta termica si cu inalta aderență intre tubul interior si invâlis. Rezistent la grasimi si la solutii de detergenti si dezinfectanti uzuali.

AVANTAJE

Furtunul THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL este foarte flexibil și extrem de rezistent la temperaturi ridicate. Este un furtun cu coeficient de siguranță ridicat: suporta bine socurile termice, socuri hidraulice, cicluri de presiune până la 100°C, în continuu și chiar până la 120°C, punctual. Reciclabil, nu se patează, rezistent la diverse solutii de spalare din industria agroalimentara, este un nou standard pentru spalari profesionale. THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL își păstrează performanțele la temperatură și împiedică bacteriile să crească.

RACORDURI

THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL poate fi prevăzut cu toate tipurile de racorduri asamblate cu cleme și imbinări.

Se va asigura ca se respecta urmatoarele precautii:

- racordurile se vor asambla sigur; lungimea lor trebuie sa fie de doua ori diametrul interior.
- în cazul fixării cu cleva, este recomandata utilizarea a 2 cleva, care trebuie restranse dupa prima utilizare la temperatura.
- ondularea este solutia cea mai adecvata, dar trebuie efectuata dupa preancalzirea timp de 30 secunde a capatului furtunului în apa cu temperatura de 60° C.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana B.

	+/- mm		+/- mm		g/m						Albastru	
											20 m	40 m
13	+/- 0.6	22	+/- 1.0	4,5	306	90	45	30	15	80	145571	145584
16	+/- 0.8	25	+/- 1.0	4,5	358	90	45	30	15	95	145655	145668
19	+/- 0.9	28	+/- 1.25	4,5	408	90	45	30	15	115	145671	145684
25	+/- 1.0	34	+/- 1.25	4,5	513	78	39	26	13	150	145597	145697



bar

13, 16, 19 mm

Utilizare
punctuala

Presiunea maxima de lucru
15 bari la 100°C

