



# WINDFLEX® 400 AS


ADATTO AI SITI SOTTOMESSI  
ALLA DIRETTIVA ATEX

## APPLICAZIONI

Ventilazione industriale, evacuazione aria, fumi, vapori oleosi. Aspirazione di segatura e trucioli sottili.

MARCATURA

↓ WINDFLEX® 400 AS-H ↓ Ø int

[N° lotto]  
Made in France

1 Spirale in acciaio ramato  
2 Parete in poliuretano translucido



## Guaina flessibile antistatica in poliuretano-tere, rinforzata da una spirale in acciaio ramato, qualità molla, incapsulata nella parete.

Equipotenzialità dell'impianto tramite collegamento a terra della spirale in acciaio. Materiale in poliuretano classificato non infiammabile UL94 V2. Senza alogeno.

∅ mm	+/- mm	∅ mm	g/m	mbar	min	Traslucido	
						5 m	10 m
51	0/+2,0	0,4	250	200	26	174678*	
60	0/+2,0	0,4	300	150	30	174679*	
70	0/+3,0	0,4	400	140	35	174680*	
76	0/+3,0	0,4	380	100	38	174681*	
80	0/+3,0	0,4	400	100	40	174682*	
90	0/+3,0	0,4	440	100	45	174683*	
102	0/+4,0	0,4	460	90	51	174684*	
120	0/+4,0	0,4	540	80	60	174685*	
127	0/+4,0	0,4	570	80	64	174686*	
140	0/+4,0	0,4	620	60	70	174687*	
152	0/+5,0	0,4	680	60	76	174688*	
160	0/+5,0	0,4	710	50	80	174689*	
180	0/+5,0	0,4	800	50	90	174690*	
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102	174672*	
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127	174673*	
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152	174674*	
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175	174675*	
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174676*	
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174677*	
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174613*	



## VANTAGGI

Molto flessibile e comprimibile, la WINDFLEX®400 AS offre un'eccellente resistenza all'abrasione e alle piegature ripetute.

La sua parete in poliuretano a base etere è intrinsecamente antistatica, e il collegamento all'equipotenziale avviene unendo la spirale in acciaio alle due estremità. La WINDFLEX®400 AS garantisce una resistività  $<10^6 \Omega \cdot m$  (misurata secondo NF EN ISO 8031), assicurando una sicurezza rafforzata negli ambienti sensibili.

I suoi componenti, conformi alla direttiva RoHS, presentano un'ottima resistenza all'idrolisi e ai microrganismi.

## RACCORDI

Fascette metalliche a filo singolo convenzionali. In alcuni casi (diametri piccoli) il semplice avvitamento di due lunghezze dello stesso diametro può anche essere indicato. Prima del montaggio verificare che la punta non sia dannosa per il tubo interno (in particolare nel caso di raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

## RESISTENZA CHIMICA

Vedere la tabella della resistenza chimica dei tubi da pagina 110 a 113 column C.

consegna corone  
tranne articoli compressi

\* Prodotto non stoccatto

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE ALTRE LUNGHEZZE  
E ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA. CONSULTARCI.