



WINDFLEX® 806 M EL

PRZYSTOSOWANY DO ZAKŁADÓW
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ATEX300 | 10
mbar

+90

-40



- 1 Osłonięte stalowe osłonięcie
2 Czarne ściana poliuretanowa



ZASTOSOWANIE

Zasysanie i przepompowywanie proszków, granulatu, cząstek ściernych, oparów oleju.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 806 PUR M EL ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Wąż z poliestru poliuretanowego, wzmocniony sp sprężynową spiralą stalową, powlekany. Zalecany do zastosowań w strefach niebezpiecznych i strefach zagrożenia wybuchem.

Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

	+/-					Czarny	
						5 m	10 m
40	0/+4,0	0,6	295	300	40		174617*
51	0/+4,0	0,7	485	300	51		174618*
60	0/+4,0	0,7	570	250	60		174619*
70	0/+4,0	0,7	650	200	70		174620*
76	0/+4,0	0,7	720	200	76		174621*
80	0/+4,0	0,7	760	150	80		174622*
90	0/+4,0	0,7	850	150	90		174623*
102	0/+4,0	0,7	950	150	102		174624*
110	0/+4,0	0,7	1130	150	110		174625*
120	0/+4,0	0,7	1240	100	120		174626*
127	0/+4,0	0,7	1300	100	127		174627*
140	0/+4,0	0,7	1440	100	140		174628*
152	0/+5,0	0,7	1560	100	152		174629*
160	0/+5,0	0,7	1650	100	160		174630*
180	0/+5,0	0,8	2050	100	180		174631*
203	0/+5,0	0,8	2300	50	203		174632*
225	0/+5,0	0,8	2550	50	225		174633*
254	0/+5,0	0,8	2850	50	254		174634*
300	0/+6,0	0,8	3450	50	305		174635*
350	0/+6,0	0,8	3950	50	350	174636*	
400	0/+6,0	0,8	4500	20	400	174637*	
500	0/+6,0	0,8	5650	10	500	174638*	

ZALETY

BWINDFLEX® 806 MEL wykonana jest z poliuretanu przewodzącego w masie, zapewniając doskonałą odporność na podciśnienie i ścieranie.

Gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia efektywny przepływ materiału.

Przy gwarantowanej rezystywności < 10⁶ Ω·m (mierzonej zgodnie z normą NF EN ISO 8031) WINDFLEX® 806 MEL spełnia wymagania środowisk narażonych na ładunki elektrostatyczne. Jej trwała funkcja antystatyczna uzyskiwana jest poprzez dodatek sadzy do ścianki wewnętrznej, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo, także w strefach ATEX..

ZŁĄCZA

Obejmy zaciskowe lub czopy. Przed montażem należy upewnić się, że złączka nie spowoduje uszkodzenia wewnętrznej ścianki węża (zwłaszcza w przypadku złe uformowanych i ostrych krawędzi złązek).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.