





WINDFLEX® 806 M EL

POTRIVIT UZINELOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX

- 1 Sărmă din oțel învelită
2 Perete din poliuretan negru



APLICAȚII

Aspirarea și transferul de pulberi, granule, particule abrazive, fum degajat la arderea uleiurilor.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 806 PUR M EL ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Furtun din ester - poliuretan, cu o buna conductivitate, întărit cu o spirală de oțel cu teacă, de calitate sureioara.

Recomandat pentru utilizarea in zone periculoase si atmosfere explozive.

Recomandat pentru utilizare în condiții dificile. Material: poliuretan, clasa de inflamabilitate: UL94 V2

	mm	+/- mm		mm		g/m		mbar		mm	Negru	
											5 m	10 m
40	0/+4,0	0,6	295	300	40							174617*
51	0/+4,0	0,7	485	300	51							174618*
60	0/+4,0	0,7	570	250	60							174619*
70	0/+4,0	0,7	650	200	70							174620*
76	0/+4,0	0,7	720	200	76							174621*
80	0/+4,0	0,7	760	150	80							174622*
90	0/+4,0	0,7	850	150	90							174623*
102	0/+4,0	0,7	950	150	102							174624*
110	0/+4,0	0,7	1130	150	110							174625*
120	0/+4,0	0,7	1240	100	120							174626*
127	0/+4,0	0,7	1300	100	127							174627*
140	0/+4,0	0,7	1440	100	140							174628*
152	0/+5,0	0,7	1560	100	152							174629*
160	0/+5,0	0,7	1650	100	160							174630*
180	0/+5,0	0,8	2050	100	180							174631*
203	0/+5,0	0,8	2300	50	203							174632*
225	0/+5,0	0,8	2550	50	225							174633*
254	0/+5,0	0,8	2850	50	254							174634*
300	0/+6,0	0,8	3450	50	305							174635*
350	0/+6,0	0,8	3950	50	350						174636*	
400	0/+6,0	0,8	4500	20	400						174637*	
500	0/+6,0	0,8	5650	10	500						174638*	

AVANTAJE

WINDFLEX® 806 MEL este fabricat din poliuretan conductor în masă, oferind o rezistență excelentă la vid și abraziune.

Suprafața sa interioară netedă minimizează pierderile de presiune și asigură un flux eficient al produselor.

Cu o rezistivitate garantată < 10⁶ Ω·m (măsurată conform NF EN ISO 8031), WINDFLEX® 806 MEL răspunde cerințelor mediilor supuse sarcinilor electrostatice. Funcția sa antistatică permanentă este obținută prin incorporarea negrului de fum în peretele interior, oferind siguranță sporită, inclusiv în zone ATEX.

RACORDURI

Colier semi-greu sau bolțuri. Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTĂ CHIMICĂ

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE,
LA CERERE. CONSULTAȚI US.