# WINDFLEX® 806 M EL

ADATTO AI SITI SOTTOMESSI
ALLA DIRETTIVA ATEX
RESISTENZA <$10^6$ Ω.M
SECONDO NF EN ISO 8031

300 | 10 mbar

+90
- 40 °C

1. Spirale in acciaio rivestito
2. Parete in poliuretano nero



## APPLICAZIONI

Aspirazione e trasferimento di polveri, granuli, particelle abrasive, fumi oleosi.

MARCATURA ↓ WINDFLEX® 806 PUR M EL ↓ Ø int [N° lotto] Made in France

**Tubo in poliuretano-estere conduttore, rinforzato da una spirale in acciaio, qualità molla, con guaina. Consigliato per applicazioni aree pericolose e atmosfere esplosive.**

Materiale in poliuretano classificato non infiammabile UL94 V2.

| mm | +/- mm | mm | g/m | mbar | mm | Nero 5 m | Nero 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0/+4,0 | 0,6 | 295 | 300 | 40 | | 174617* |
| 51 | 0/+4,0 | 0,7 | 485 | 300 | 51 | | 174618* |
| 60 | 0/+4,0 | 0,7 | 570 | 250 | 60 | | 174619* |
| 70 | 0/+4,0 | 0,7 | 650 | 200 | 70 | | 174620* |
| 76 | 0/+4,0 | 0,7 | 720 | 200 | 76 | | 174621* |
| 80 | 0/+4,0 | 0,7 | 760 | 150 | 80 | | 174622* |
| 90 | 0/+4,0 | 0,7 | 850 | 150 | 90 | | 174623* |
| 102 | 0/+4,0 | 0,7 | 950 | 150 | 102 | | 174624* |
| 110 | 0/+4,0 | 0,7 | 1130 | 150 | 110 | | 174625* |
| 120 | 0/+4,0 | 0,7 | 1240 | 100 | 120 | | 174626* |
| 127 | 0/+4,0 | 0,7 | 1300 | 100 | 127 | | 174627* |
| 140 | 0/+4,0 | 0,7 | 1440 | 100 | 140 | | 174628* |
| 152 | 0/+5,0 | 0,7 | 1560 | 100 | 152 | | 174629* |
| 160 | 0/+5,0 | 0,7 | 1650 | 100 | 160 | | 174630* |
| 180 | 0/+5,0 | 0,8 | 2050 | 100 | 180 | | 174631* |
| 203 | 0/+5,0 | 0,8 | 2300 | 50 | 203 | | 174632* |
| 225 | 0/+5,0 | 0,8 | 2550 | 50 | 225 | | 174633* |
| 254 | 0/+5,0 | 0,8 | 2850 | 50 | 254 | | 174634* |
| 300 | 0/+6,0 | 0,8 | 3450 | 50 | 305 | | 174635* |
| 350 | 0/+6,0 | 0,8 | 3950 | 50 | 350 | 174636* | |
| 400 | 0/+6,0 | 0,8 | 4500 | 20 | 400 | 174637* | |
| 500 | 0/+6,0 | 0,8 | 5650 | 10 | 500 | 174638* | |

* Prodotto non stoccato

## VANTAGGI

Molto flessibile e comprimibile, la guaina WINDFLEX® 806 MEL è realizzata in poliuretano conduttore di massa. La sua superficie interna molto liscia permette una riduzione delle perdite di carico. Buona resistenza all'abrasione e alla depressione.

## RACCORDI

Fascetta semipesante o perni. Prima del montaggio verificare che la punta non sia dannosa per il tubo interno (in particolare nel caso di raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

## RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna C.

consegna corone

ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE ALTRE LUNGHEZZE E ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA. CONSULTARCI.